

PAFTA	34	Numuneyi Alan Laboratuvar	KALTEST ZEMİN VE BETON LAB.
ADA	1116	Numune Cinsi ve Boyutları	15 X 15 X 15 KÜP
PARSEL	28	Şartname Limitleri	TS13515/NİSAN2015
BETON FABRİKASI	DENİZ BETON	f _{cmin}	34 N/mm ²
BETON SINIFI	C-30	f _{cort}	38 N/mm ²

YAPI ELEMANI	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²	Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
				f _{ck} =45		
				n=1 ise uygulanmaz	≥ f _{ck}	
				n=2-4 ise f _{cm} ≥ + 1	f _{ci} ≥ f _{ck} -4	
				n ≥ 5 ise f _{cm} ≥ f _{ck} + 2		

TEMEL	G1	40	38,50	39,00	UYGUN	UYGUN
		37				
	G2	40	40,50			
		41				
	G3	39	38,00			
		37				

BODRUM KAT KOLON+PERDE	G1	47	47,00	45,50	UYGUN	UYGUN
		47				
	G2	47	45,00			
		43				
	G3	43	44,50			
		46				

BODRUM KAT TABLİYE	G1	41	40,00	41,00	UYGUN	UYGUN
		39				
	G2	42	42,00			
		42				
	G3	40	41,00			
		42				

ZEMİN KAT KOLON PERDE TAB.	G1	45	45,00	44,67	UYGUN	UYGUN
		45				
	G2	44	44,50			
		45				
	G3	44	44,50			
		45				