28.11.2015

KALTEST
ZEMİN VE BETON
LABORATUVAR HIZMETLERİ

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU (TS EN 12390-3)

Laboratuvar Kod No	4216-15	**BR No**	9554184	**Yibf No**	1136798	**Sayfa No : 1/1**
Yapı Denetim Kuruluşu	İLKE YAPI DENETİM A.Ş					
Yapı Sahibi (İşin Adı)	MUAMMER KOÇ VE HİSS.					
Müteahhit Firma	GÖKÖZ İNŞAAT MÜH. BİL.İHR. İTH. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ					
Şantiye Adresi	KADIKÖY					
Pafta Ada	8 / 1429					
Parsel	77					
Numuneyi Alan	Şafak BOSTAN					
Deneyi Yapan	Ali AKTAŞ					

NUMUNE BİLGİLERİ

Alındığı Tarih	21.11.2015	**Numunenin Alındığı Yer**	Zemin Kat Kolon+Perde+Tabliye
Lab. Geliş Tarihi	22.11.2015		
Numune Adedi (Adet)	9	**Slump/Yayılma (mm)**	140 150 0
Beton Sınıfı	C 30	**Ortam Sıcaklığı (°C)**	18,0 18,0 18,0
Numunenin Cinsi	15x15x15 cm küp	**Beton Sıcaklığı (°C)**	21,0 21,0 21,0
Dökülen Beton Miktarı	60 m³	**Alınış Saati**	10:30 11:00 11:30
Hazır Beton Firması	Detaş Beton	**Numunenin Bakım Tarzı**	1 Gün Şantiye 27 gün Lab. Şartlarında

YAPILAN DENEY SONUÇLARI

7 GÜNLÜK				28 GÜNLÜK			
Deney Tarihi	28.11.2015			**Deney Tarihi**	19.12.2015		
Rapor Tarihi	28.11.2015			**Rapor Tarihi**	19.12.2015		
Rapor No	4216-7-15			**Rapor No**	4216-28-15		
Çıkış No				**Çıkış No**			
No	**Basınç Dayanımı N/mm² (Mpa)**	**No**	**Basınç Dayanımı N/mm² (Mpa)**	**No**	**Basınç Dayanımı N/mm² (Mpa)**	**No**	**Basınç Dayanımı N/mm² (Mpa)**
1	34,0			1	38,7		
2	28,1			2	40,4		
3	28,9			3	38,7		
				4	39,0		
				5	37,0		
				6	38,0		
ORT :	**30,3**			**ORT :**	**38,6**		

İrsaliye Numarası	**768830**	**768830**	**768833**	**768833**	**768835**	**768835**

C 16	**Beton Sınıfı için TS500'de öngörülen 7 günlük Eşdeğer Küp (150 mm) Basınç Dayanımı (Fck) =**	**26 N/mm²**
C 30	**Beton Sınıfı için TS500'de öngörülen 28 günlük Eşdeğer Küp (150 mm) Basınç Dayanımı (Fck) =**	**38 N/mm²**

Fcm ≥ Fck + 1,0 Mpa, Fcmin > Fck - 3,0 Mpa

Not ve Açıklamalar:
* Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının **08.01.2014** tarih ve **457** sayılı İzin Belgesine sahiptir.
* Bu rapor Laboratuvarımızın izni olmadan değiştirilemez ve kısmen çoğaltılamaz.
* Uygulanan Standardlar :TS 500 TS EN 12350-1 TS EN 12350-2 TS EN 12390-2 TS EN 12390-3 TS 3351 TS EN 206-1
*Kullanılan deney sonuçları TS 500 de Madde 3.4 Betonda nitelik denetimi kabul ve yapım koşullarına göre değerlendirilir.
*Kullanılan Standart TS 13515 EK B1'e uygundur.
* Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
* Eki : Deney Sonuçları Bilgisayar Çıktısı

KALTEST ZEMİN ve BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Belge No: 457 KALTEST

Ali AKTAŞ
İNŞ. TEKNİKERİ

Süleyman NARİN
Lab.Müdürü
Lab.Denetçisi
Belge No:14084

Yenisahra Mah. Yavuz Selim Cad. No:43 Ataşehir / İSTANBUL Telefon: 216 470 89 37 Fax: 216 324 42 01
E-mail: kaltest@outlook.com