

16399  
16.02.18

PAFTA	8	Numuneyi Alan Laboratuvar	KALTEST ZEMİN VE BETON LAB.
ADA	1429	Numune Cinsi ve Boyutları	SİLİNDİR
PARSEL	78	Şartname Limitleri	TS13515/NİSAN2015
BETON FABRİKASI	BOĞAZIÇI BETON	f <sub>cmin</sub>	33 N/mm <sup>2</sup>
BETON SINIFI	C30	f <sub>cort</sub>	37 N/mm <sup>2</sup>

YAPI ELEMANI	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup>		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f <sub>ck</sub> =45	≥ f <sub>ck</sub>	
1.NORMAL KAT KOLON PERDE TAB.	G1	40	40,50	40,50	n=1 ise uygulanmaz	UYGUN	UYGUN
		41			≥ f <sub>ck</sub>		
	G2	42	41,00		n=2-4 ise f <sub>cm</sub> ≥ + 1	UYGUN	
		40			f <sub>ci</sub> ≥ f <sub>ck</sub> -4		
	G3	40	40,00		n≥5 ise f <sub>cm</sub> ≥ f <sub>ck</sub> + 2	UYGUN	
		40					

2.NORMAL KAT KOLON PERDE TAB.	G1	47	47,50	48,00	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		48						
	G2	46	47,50					UYGUN
		49						
	G3	49	49,00					UYGUN
		49						

3.NORMAL KAT KOLON PERDE TAB.	G1	48	48,00	48,00	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		48						
	G2	48	48,50					UYGUN
		49						
	G3	47	47,50					UYGUN
		48						

4.NORMAL KAT KOLON PERDE TAB.	G1	48	48,00	49,50	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		48						
	G2	49	49,50					UYGUN
		50						
	G3	51	51,00					UYGUN
		51						

5.NORMAL KAT KOLON PERDE TAB.	G1	49	48,00	48,67	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		47						
	G2	50	50,50					UYGUN
		51						
	G3	46	47,50					UYGUN
		49						

