

BETON ÇELİK ÇUBUKLARI ÇEKME RAPORU

Rapor Tarihi	01.08.2016
Alınış Tarihi	01.08.2016
Deney Tarihi	01.08.2016
BR No	11030064
Lab. Kod.No	3775-16
Yıbf No	1252615

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma	İLKE YAPI DENETİM A.Ş
Yapı Sahibi	FARUK COŞGUN
Şantiye Adresi	OSMANAĞA MAH. HASIRCIBAŞI CAD.NO:51 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No	10/3310/40

NUMUNE BİLGİLERİ

İmalatçı Firma / Numune Tipi	KARDEMİR				
Temsil Ettiği Miktar (Ton)	26				
Numunelerin Cinsi ve Adedi	(S420)	(S420)	(S420)	(S420)	(S420)
	3	3	3	3	3

TS 708 STANDART SINIR DEĞERLER

NO	Anma Çapı mm	Çap mm	Kütle Kg/m	Akma N/mm ²	Çekme N/mm ²	Çekme / Akma Rm / Re	Re act/Re nor	Kopma Uz. %	Akma N/mm ² Min	Çekme N/mm ² Min	Re,act / Re,nor	Kopma Uzaması % Min	Anma Kütleleri Kg/m	
													(Min)	(Max)
1	Ø8	8,0	0,410	465	606	1,30	1,11	22	420	500	1,30	10	0,371	0,41
2	Ø8	8,0	0,400	480	619	1,29	1,14	21	420	500	1,30	10	0,371	0,41
3	Ø8	8,0	0,395	482	622	1,29	1,15	25	420	500	1,30	10	0,371	0,41
1	Ø10	10,0	0,634	429	550	1,28	1,02	27	420	500	1,30	10	0,579	0,641
2	Ø10	10,0	0,632	431	548	1,27	1,03	25	420	500	1,30	10	0,579	0,641
3	Ø10	10,0	0,632	424	536	1,26	1,01	26	420	500	1,30	10	0,579	0,641
1	Ø12	12,0	0,883	486	617	1,27	1,16	23	420	500	1,30	10	0,835	0,923
2	Ø12	12,0	0,888	470	625	1,33	1,12	23	420	500	1,30	10	0,835	0,923
3	Ø12	12,0	0,881	472	611	1,29	1,12	25	420	500	1,30	10	0,835	0,923
1	Ø14	14,0	1,209	483	607	1,26	1,15	20	420	500	1,30	10	1,137	1,258
2	Ø14	14,0	1,207	489	609	1,25	1,16	20	420	500	1,30	10	1,137	1,258
3	Ø14	14,0	1,209	482	603	1,25	1,15	20	420	500	1,30	10	1,137	1,258
1	Ø16	16,0	1,607	463	559	1,21	1,10	23	420	500	1,30	10	1,485	1,643
2	Ø16	16,0	1,602	465	567	1,22	1,11	25	420	500	1,30	10	1,485	1,643
3	Ø16	16,0	1,602	460	566	1,23	1,10	24	420	500	1,30	10	1,485	1,643

İrsaliye No

Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.01.2014 tarih ve 457 sayılı İzin Belgesine sahiptir.

- * Bu rapor Laboratuvarımızın izni olmadan değiştirilemez ve çoğaltılamaz.
- * Bu sonuçlar sadece deney yapılan numunelere aittir.
- * Bu rapor üç suret halinde düzenlenmiştir.
- * Numuneler Laboratuvar Teknisyeni-Teknikeri tarafından inşaat alanından alınmıştır.
- * İLGİLİ STANDARTLAR: TS 708 - TS EN ISO 6892-1 TS EN ISO 15630-1 standartları uygulanmaktadır.

Cihan Eşit
Cihan EŞİT
İnşaat Teknikeri

Süleyman NARİN
Lab.Müdürü
Lab.Denetçisi
Belge No:14084