

 İÇİŞİLERİ VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELGE NO : 17	T.C.	ÇAĞ YAPI LABORATUVARI	KG-5.10/FR-01	Rev.4
	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	VE MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	YİBF NO : 1374022	

Rapor Tarihi : 13.11.2017
 Lab.Kayıt/ Rapor No : 5929
 BRN NO : 13705094

BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Müşteri İlke Yapı Denetim A.Ş.
 Yapı Sahibi (Proje) FİKRET KESKİN VE HISS.
 Yapı Adresi CAFERAĞA MH. HASIRCIBAŞI CD.NO:72 KADIKÖY
 Pafta / Ada / Parsel 19 / 69 / 30
 Numuneyi Alan H.KAPAN

Numune Adedi / Cinsi 9 (KÜP) (100X200 SİLİNDİR)
 Num. Sm. ve ait old.Parti mik.-Beton Firması : C30 / 30 m³ / BOĞAZIÇI BETON
 Ortam Sıcaklığı/Beton Sıcaklığı 20 °C / 21 °C
 Beyan Edilen Slamp Sınıfı İRSALİYE NO : 305798,305805
 Deneyde Kullanılan Standartlar : TS EN 12390-3 NİSAN 2010, TS 13515 HAZİRAN 2014
 Numune Alma Metodu : EN 12350-1(12350-2) TEMMUZ 2010, (12390-2) NİSAN 2010
 Kür Şekli : 1 GÜN HAVUZDA, 1 GÜN ŞANTIYE
 Ölçülen Slamp

LAB NO:	YERİ	ALINAN NUMUNENİN	NO:	BASINÇ DAYANIMI (Mpa)							
				7 GÜN			28 GÜN				
				F	Fc Min.	Fcm	F	FcMin.	Fcm		
5929	Cemaatçiler Denetim Laboratuvar Denetim Denetim	16.10.2017	13.11.2017	1	29,70	29,70	32,53	1	37,80	37,80	41,95
				2	32,00			2	39,20		
				3	35,90			3	40,30		
				4				4	42,20		
				5				5	46,00		
				6				6	46,20		
				7				7			
				8				8			
				9				9			
				10				10			
				11				11			
				12				12			
				13				13			
				14				14			
				15				15			
				16				16			

150 mm X 150 mm Küp Numuneler için 28 GÜNLÜK FCK Değerleri :

C 25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C70	C80	C90	C100
30	37	45	50	55	60	67	75	85	95	105	115

- Not :
- Laboratuvarımız Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımız...21.01.2002..Tarih ve..17..Nolu "Laboratuvar İzin belgesine sahiptir.
 - Deney sonuçları TS 13515 Ek B-1 Çizelge B1.2 ye göre değerlendirilmiştir.
 - TS 13515 Standartına göre, silindir Fck (150mm.X300mm.)=0,95 X silindir Fek (100mm.X200mm.) değerlendirilmiştir. 28 günlük deney sonuçları için standart limit şartları: Tek Mikser(0-12m3)≥fck, 2-4 Mikser(13-150m3)≥fck+1, 5ad. ve üzeri Mikser (151m3 ve üzeri) ≥fck+2, Tek Mikser dışı diğer çökelti mikserleri için en küçük tek değer ≥ fck+4 olmalıdır.
 - fck: Karakteristik Bas. Day. fcmın.; Mfn. Basınç Dayanımı Fcm; Ort. Basınç Dayanımı
 - Bu rapor laboratuvarımızın yazılı izni olmadan değiştirilemez ve kısmen çoğaltılamaz.
 - Bu sonuçlar sadece deney yapılan münamelere aittir ve bu rapor eki deney sonuçları ile birlikte geçerlidir.
 - Deney sonuçları dışındaki bilgiler firmanın/kişinin beyanına göre yazılmıştır.
- Adres : Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Ata sk. No:17A Ümraniye E-mail: cagyapilabor@hotmail.com
 Tel : (216) 3294656-3294615-4121672 Fax : (216) 3351560 GSM:05412249274-05337766020

Deneyi Yapan

Durmuş İnk
 Laboratuar

Onaylayan

Onaylayanın imzası ve mühür bilgileri.